

Meyer Burger White

Tipo de produto: MB_W120AyB_XXX

380 – 400 W_p

Para mais rendimento na mesma área:
Módulo solar de alta potência Heterojunction
com SmartWire Connection Technology (SWCT®).



Made in Germany. Designed in Switzerland.

Produção e desenvolvimento de acordo com os mais elevados padrões de qualidade.



Rentabilidade máxima

Maior produção de energia na mesma área também em dias nublados ou quentes.



Absolutamente durável

Estabilidade celular e resistência a quebras superiores à média com patenteada SmartWire Connection Technology.



Consistentemente sustentável

Criação de valor regional, ausência de chumbo e PFAS, produzido com energia 100% renovável.



Garantia de fiabilidade

Garantia de produto e desempenho líder do setor de 25 anos.




Excepcionalmente estético

Design suíço discreto adequado a todas as formas de telhado e arquitetura exigente.




Extremamente prático

Manuseamento cómodo, máxima flexibilidade de disposição e máximo desempenho do sistema graças ao formato compacto.




* Formatos de tamanho em comparação




○ Meyer Burger
○ Média do mercado

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	1767 x 1041 x 35
Peso [kg]	19,7
Cobertura dianteira	Vidro solar pré-tensionado termicamente, 3,2 mm, com revestimento antirreflexo
Cobertura traseira	Barreira traseira de humidade branca
Moldura	Alumínio anodizado preto
Tipo de célula solar	120 meias células, mono n-Si, HJT com SWCT®
Caixas de ligação	3 díodos, IP68 conforme IEC62790
Cabo	Cabo PV 4 mm ² , 1,2 m de comprimento conforme EN 50618
Ficha	1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 conforme IEC 62852, IP68 após aconexão



Embalamento



Fornecimento com contentor ou camião. Para cargas de camiões aplica-se 0,78 metros de carga por palete e fator de empilhamento 2.

Dados elétricos¹

Tipo de produto: MB_W120AyB_XXX*

Classe de potência	Eficiência	Potência**		Corrente de curto-circuito		Tensão em vazio		Energia		Voltagem	
	η [%]	P_{max} [W]	STC	I_{sc} [A]	STC	V_{oc} [V]	STC	I_{mpp} [A]	STC	V_{mpp} [V]	STC
380	20,7	287	380	8,7	10,8	42,1	44,4	8,1	10,2	35,2	37,3
385	20,9	290	385	8,7	10,8	42,1	44,4	8,2	10,2	35,5	37,6
390	21,2	294	390	8,7	10,8	42,2	44,5	8,2	10,3	35,9	37,9
395	21,5	298	395	8,7	10,9	42,3	44,5	8,2	10,3	36,2	38,3
400	21,7	302	400	8,7	10,9	42,3	44,6	8,3	10,4	36,5	38,6


* XXX = Classe de potência, y = Tipo de conetor | ** Tolerância de potência -0 W / +5 W para STC

Coefficientes de temperatura

Coefficiente de temperatura I_{sc}	α	[%/K]	+0,033
Coefficiente de temperatura V_{oc}	β	[%/K]	-0,234
Coefficiente de temperatura P_{mpp}	γ	[%/K]	-0,259
Temperatura nominal de funcionamento do módulo NMOT ³		[°C]	44±2

Os coeficientes de temperatura referidos são valores lineares.


Curvas I-V com diversas irradiações



Características de conceção do design do sistema

Máx. Tensão do sistema	[V]	1000
Capacidade de corrente inversa (OCPR)	[A]	20
Máx. Carga de teste +/- (fator de segurança para carga de teste = 1,5) [Pa]		6000/4000
Máx. Carga de design +/- [Pa]		4000/2666
Classe de proteção		II
Classe de proteção contra incêndios (EN 13501-1 / EN 13501-5)		E/B _{ROOF} (H1)
Temperatura de funcionamento	[°C]	-40 até +85

Garantia Meyer Burger



Certificação

IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Resistência a névoa salina (IEC 61701)
 Certificações registro: resistência a amoníaco (IEC 62716), Pó e areia (IEC 60068)

Método de teste de acordo com a norma IEC

Padrão de mercado	1x IEC
Teste de materiais Meyer Burger	3x IEC

¹ Medição de acordo com IEC 60904-3, tolerância de medição: ±3 %
² STC: Irradiação 1.000 W/m², temperatura do módulo 25 °C, espectro AM1,5G
³ NMOT: Temperatura nominal de funcionamento do módulo com irradiação de 800 W/m², espectro AM1,5G, temperatura ambiente de 20 °C

Nota: Todos os dados e especificações são preliminares e podem ser alterados a qualquer momento. **Visite-nos em meyerburger.com/pt**